



NEOGREASE HT T 55

Yüksek Sıcaklık Uzun Ömür Gresi



Uygulamalar için avantajları

- Yüksek sıcaklıklar için güvenli yağlama
- 260 °C'de dahi özelliğini kaybetmez
- Su, kimyasal ve buhar dayanımı yüksek
- Korozyona dayanımı mükemmeldir
- Ekonomik ve uzun yağlama periyodu

Açıklama

Yüksek sıcaklıklarda (300 °C'ye kadar) kullanılan çok zor şartların gresidir. Bu ürün diğer hidrokarbon greslerin veya sentetik greslerin bozulduğu, çözüm üretemediği noktalarda özellikle problemi çözmek için kullanılan beyaz renkli perfluorinated polyether oil (PFPE) grestir.

Gresleme periyodunu diğer greslere oranla daha çok uzatması ve daha az miktarda kullanılmasından dolayı ekonomik bir üründür.

Uygulama

En iyi sonucu alabilmek için uygulanacak alanın temizlenmesi ve temiz gresleme yapılması önerilir. Kapalı yatak, yalnızca toplam kapasitesinin yarısına kadar doldurulmalıdır. Mümkün olduğunca farklı gres türleri arasındaki karışımdan kaçınılmalıdır.

Ambalaj

1 Kg.
5 Kg.
18 Kg.

Uygulama alanları

Peletleme preslerinde, fırın tipi yataklarda, kurutucularda, gıda dolum tesislerinde, meyve ve sebze depolarında, tekstil terbiye tesislerinde, sterilizatörlerde, kanalizasyon artma tesislerinde, liman ve denizcilik ekipmanlarında, konveyörler (yük ve döndürme silindirleri, fırın arabası tekerlek yatakları, kalender yatakları, fan yatakları, film germe stentlerinde, zincir yatakları) kullanılır.

Ürün faydaları

- Soğuk veya sıcak su, tuzlu su ve buhara mükemmel yapışma ve direnç.
- Metal parçaların korozyonuna karşı iyi koruma.
- Yaşlanmaya ve mekanik kesmeye karşı çok yüksek direnç.
- Sakızlı tortu oluşumunu engeller.
- Yüksek yük taşıma ve EP (Aşırı Basınç) kapasitesi.

Teknik Bilgi

Görünüş		Beyaz
NLGI	ISO 2137	2
Yoğunluk 20 °C [g/cm ³], ca.		1,96
Viskozite 40°C cst	ASTM D445	400 mm ² /sn
Baz Yağ Cinsi		Sentetik + PFPE
Çalışma Sıcaklığı		-30 °C to +300 °C
Damlama Noktası	ASTM D 97, ISO 3016	Yok
Speed factor	(n x dm), [mm x min ⁻¹], approx.	500 000
Bearing corrosion	ASTM D-1743	1-1-1 (no corrosion)

