



# NEOGREASE EW L2

## Düşük Sıcaklık Sentetik Rulman Gresi



### Uygulamalar için avantajları

- Uzun servis ömrü
- Sentetik yağlayıcı
- Düşük sıcaklıkta yüksek performans
- Geniş servis sıcaklık aralıkları

### Açıklama

Otomotiv endüstrisindeki kayar metal yüzeyler için geliştirilmiş tam sentetik hidrokarbon yağı ve baryum kompleks sabundan oluşur.

Küçük dişlilerde ve plastik aksamaların yağlanması mükemmel performans gösterir. Düşük sıcaklıklarda ve değişen sıcaklıklarda yağlaması yüksek olup korozyon ve oksidasyona da dayanıklıdır.

### Uygulama

Fırça, spatula veya gres tabancası ile uygulanabilir. Otomatik yağlama sistemlerinde pompa uyumu mutlaka kontrol edilmelidir.

### Uygulama alanları

Yüksek sıcaklık ve sürtünme noktaları için idealdir. Rulmanlar, kaymalı yataklar, kılavuzlar, dişli miller, dişli motorlar, küçük dişliler sonsuz dişliler için kullanımı uygundur.

### Ürün faydaları

- Yüksek ve düşük sıcaklıklara dayanıklı
- Uzun servis ömrü
- Suya mükemmel dayanım
- Oksidasyon ve korozyona karşı dayanıklı
- Yüksek basınca dayanıklı

Ambalaj

1 Kg.  
5 Kg.  
25 Kg.

### Teknik Bilgi

|                                                    |                       |                                        |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| Görünüş                                            |                       | Bej                                    |
| NLGI Sınıfı                                        |                       | 2                                      |
| Baz Yağ ve Kalınlaştırıcı Cinsi                    |                       | Sentetik Hidrokarbon / Baryum Kompleks |
| Çalışma Sıcaklığı                                  |                       | -50 °C to +160 °C                      |
| Viskozite 40 °C                                    | ASTM D-445 DIN 51 562 | 28 mm <sup>2</sup> /s                  |
| Damlama Noktası                                    | DIN ISO2176           | 230 °C                                 |
| Yoğunluk 20 °C                                     | gr/cm <sup>3</sup>    | 0,87                                   |
| Dört-Bilyalı Aşırı Basınç Testi, Kaynama Yüğü, kgf | ASTM D2596            | 250                                    |
| Su Direnci                                         | ASTM D 1264           | < % 0,1                                |

