



NEOGREASE HT GH

Uzun Ömürlü Yüksek Sıcaklık Gresi



Uygulamalar için avantajları

- Ekstra EP katkılı
- Güçlü sabun ve baz yağ
- Yüksek sıcaklıkta mükemmel performans

Açıklama

Mineral baz yağ ve baryum kompleks sabunu ile güçlendirilmiş ekstra EP katkı maddeleri içeren oksidasyon, korozyon ve aşınmaya karşı dirençli yüksek sıcaklık gresidir.

Uygulama

Fırça, spatula veya gres tabancası ile uygulanabilir. İlk yağlamada rulmanın tamamı mutlaka doldurulmalıdır. ikinci yağlamada ise mevcut gres dışarı çıkana kadar gresleme yapılır. Otomatik yağlama sistemlerinde pompa uyumu mutlaka kontrol edilmelidir.

Ambalaj

1 Kg.
5 Kg.
25 Kg.

Uygulama alanları

Yüksek sıcaklıklarda daha geniş ve kararlı sıcaklığa maruz kalan parça ve rulmanların yağlanması, çok uzun süreli yağlama istenen parçalarda, rotor yataklarında, titreşimli makaralı ve kaymalı yataklarda elektrik motorlarında, fanlarda, bilyalı rulmanlarda, jeneratör, küçük dişli ve plastik gruplarında mükemmel ve çok uzun süreli yağlama yapar.

Ürün faydaları

- Metal aşınmasını önlemek için olağanüstü yük taşıma kapasitesi
- Metal parçaların korozyonuna karşı mükemmel koruma ve suyla yıkamaya karşı direnç
- Ağır çalışma koşulları altında bile parçada gres kalıcılığı sağlamak için yüksek mekanik stabilite
- Yüksek yükler ve su varlığı altında mekanizmaların korunmasını sağlayan olağanüstü yapışma
- Yaşlanmaya karşı yüksek direnç
- Asit ve alkali sulu çözeltilerin çoğunun etkisine karşı çok iyi direnç

Teknik Bilgi			HT GH 1	HT GH 2
Görünüş			Kahverengi	
Baz Yağ Cinsi ve Katık			Mineral/Baryum Kompleks	
Penetration at 25 °C	mm ⁻¹	ASTM D-217	305	277
Variation after 10 ⁵ strokes	mm ⁻¹	ASTM D-217	325	295
Çalışma Sıcaklığı	°C		-25 °C to +160 °C	
Damlama Noktası	°C	DIN ISO2176	250 °C	
Baz Yağ Viskozitesi	cSt	ASTM D 445	460 cst	460 cst
Hız Faktörü			150.000	150.000
Wear scar, 4 ball test	mm	ASTM D 2266	0,56	0,56
Welding load, 4 ball test	kg	ASTM D 2596	315	315
Oil separation	%	ASTM D 6184	0,1	0,01

